



TECHNICKÝ LIST

KEIM MYCAL®-XO

1. POPIS PRODUKTU

Hotový vodný oxidační prostředek k dezinfekci povrchů vnitřních stěn napadených plísní. KEIM Mycal-XO neobsahuje chlór; aktivní složka peroxid vodíku při aplikaci reaguje na vodu a kyslík

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Mycal-XO se používá jako dezinfekční prostředek na znečištěné plochy vnitřních stěn napadených plísní. Doporučuje se přepracování barvou KEIM Mycal-Top.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- připravený k použití, cca 5% roztok
- vodnatý
- vysoce difuzní
- bez rozpouštědel
- bez chlóru
- neutrální zápach

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| - Hustota: | ca. 1,0 - 1,1 g/cm ³ |
| - Hodnota pH: | cca 2 |
| - Účinná látka: | Peroxid vodíku |
| - Obsah účinné látky: | 5 % |

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota vzduchu a podkladu během nanášení a schnutí musí být ≥ 5 °C.

SPOTŘEBA:

cca 0,1 L/m² na jeden nátěr.

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

ZPRACOVÁNÍ:

KEIM Mycal-XO zpracovávávejte vždy v ochranných brýlích a gumových rukavicích. Pokud existuje riziko polétajících spór, použijte respirátor. Nečistoty a nánosy nejprve potřete přípravkem Mycal-Fix pro fixaci spór a poté je za mokra odstraňte. Podklad nechte zaschnout. KEIM Mycal-XO neředte! Aplikace se provádí štětkou na předem očištěný podklad (napadená vrstva se musí předem odstranit). Nechte působit alespoň 60 minut. Aplikaci podle potřeby opakujte nebo prodlužte dobu působení. Plochy případně omyjte další aplikací přípravku. Nesmývejte vodou.

Upozornění: Dlouhodobá sanace plísní vždy znamená odstranit příčiny a opravit škody. Napadené plochy nebo konstrukce se před ošetřením musí odstranit a poté nahradit. Pokud se nezmění nepříznivá stavebně fyzikální situace, nelze vyloučit opětovné napadení mikroorganismy. Obecně je třeba dodržovat doporučení „Směrnice pro prevenci, detekci a sanaci plísní v budovách“ Spolkového úřadu pro životní prostředí.

TECHNICKÝ LIST – KEIM MYCAL®-XO

DOBA SCHNUTÍ:

Přepracovat lze nejdříve po 12 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Ihned očistěte vodou.

5. DODÁVÁNÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
2,5	L	72	kanystr
1	L	200	láhev

6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	v chladu bez mrazu obal uchovávejte těsně uzavřený chráněné před teplem a přímým slunečním zářením

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 16 10 01 *

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE


Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt . Tento produkt obsahuje: - g/l VOC.

9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesyntetizovanými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.