



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM CONTACT-PLUS

## 1. POPIS PRODUKTU

---

KEIM Contact-Plus er vysoko plnený, vláknami armovaný renovačný základný náter (disperzná silikátová farba podľa DIN 18363 časť 2.4.1) s prídavnými akrychými zrnami. KEIM Contact-Plus er likt og likt.

## 2. OBLASŤ POUŽITIA

---

Adhéznym mostom KEIM Contact-Plus sa pripravujú nosné organicky spojené staré nátery na náter disperznými silikátovými farbami KEIM, pokiaľ ich napr. nemožno odstrániť z ekologických alebo iných dôvodov. Výnimkou sú plastoelastické a na zmydelnenie náchylné staré nátery (napr. niektoré olejové farby). Na minerálnych podkladoch alebo starých organických náteroch vykazuje KEIM Contact-Plus vďaka vybraným vláknitým zložkám a plnivám optimálny efekt uzavretia trhlín (trhliny zo zmrštenia a vlasové trhliny do 0,5 mm) KEIM Contact-Plus egalizuje existujúce rozdiely povrchovej štruktúry.

## 3. VLASTNOSTI PRODUKTU

---

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- absolútne UV odolný
- reakcia na oheň: nehorľavý

### CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hodnota pH: cca 11
- Najväčšie zrno: 0,5 mm

### KLASIFIKÁCIA:

- Ekvivalentná difúzna hrúbka  
vzduchovej vrstvy (hodnota sd):  $\leq 0,02$  m

### FAREBNÝ ODS TIEN:

biela

## 4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

---

### PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť suchý, nosný, nekriedujúci, čistý a bezprašný. Uvoľnené časti starých náterov musia byť odstránené mechanicky alebo otryskaním vodou. Defekty doplníte vhodným vysprávkovým materiálom a prispôbte štruktúru. Prípadné sintrové vrstvy na nových omietkach odstráňte podľa pokynov prípravkom KEIM Fluat-10. Novo omietnuté plochy (vysprávkvy) vždy ošetríte prípravkom KEIM Fluat-10 podľa pokynov v technickom liste.

### PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas spracovania a schnutia musí byť  $\geq 5$  °C. Nespracováajte na prudkom slnku ani na slnkom vyhriatych podkladoch. Počas spracovania aj po ňom chráňte plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom.

### PRÍPRAVA MATERIÁLU:

## TECHNICKÝ LIST – KEIM CONTACT-PLUS

### SPOTREBA:

cca 0,4-0,5 kg/m<sup>2</sup>

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

### SPRACOVANIE:

KEIM Contact-Plus aplikujte na nesavý podklad zásadne neriedený štetkou rovnomerne krížom. Du kan bruke max. 10 % til et nasledujúcimi produkt: KEIM Fixativ oder KEIM Soldalit-Fixativ oder KEIM Spezial-Fixativ oder KEIM Concretal-Fixativ

### NÁTEROVÁ KONŠTRUKCIA:

KEIM Contact-Plus med musí vždy pretrieť jedným alebo dvoma následnými nátermi, napr. KEIM Granital, KEIM Soldalit alebo KEIM Concretal-W. Pri svetlých odtieňoch (cenová skupina I) väčšinou stačí jeden vrchný náter, neriedený. Pri tmavších odtieňoch (cenová skupina II) sú nutné dva následné nátery, napr. Medzináter: riedeným Granitalom (na 10 kg maks. 2 l KEIM Spezial-Fixativ) Vrchný náter: KEIM Granital, neriedený. KEIM Contact-Plus med 10 % pridaného množstva produkty KEIM Granital, KEIM Soldalit, KEIM Concretal-W alebo KEIM Farbkonzentrat.

### DOBA SCHNUTIA:

Prepracovať je možné najskôr po 12 hodinách (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

### ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

## 5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
25	kg	24	vedierko
5	kg	70	vedierko

## 6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	obal uchovávať tesne uzavretý v chlade bez mrazu

## 7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 01 12

## 8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/c): 40 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.

### 9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

---

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiachnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

### 10. CERTIFIKÁTY

---



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzuje si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.