



TECHNICKÝ LIST

KEIM DECKPUTZ-HISTORISCH-GROB

1. POPIS PRODUKTU

Normálna omietková malta podľa DIN EN 998-1 na báze trasového vápna. KEIM Deckputz-historisch-Grob zodpovedá kategórii malty CS II, P II podľa DIN V 18 550. V kombinácii so silikátovými farbami KEIM vzniká zladenýovýkový om syst a náter.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Deckputz-historisch-Grob je vhodná ako vrchná vrstva omietky na vonkajšiu aj vnútornú jadrovú omietku z malty kategórie CS II alebo P II podľa DIN V 18 550.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- prispôsobený silikátovým farbám Keim
- minerálna
- netvorí film
- otvorený pre difúziu

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Sytná hustota: cca 1,35 g/cm³
- Najväčšie zrno: 4,5 mm

KLASIFIKÁCIA:

- Typ omietky: CR
- Pevnosť v tlaku: ČSN EN 1015-11
- Faktor difúzneho odporu vodnej pary (hodnota μ): ≤ 25

FAREBNÝ ODS TIEN:

šedý

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Pri silne savom podklade alebo za veľkého tepla je nutné predvlhčiť.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas spracovania a schnutia musí byť ≥ 5 °C. Nespracovávajúte na prudkom slnku ani na slnkom vyhriatych podkladoch. Počas spracovania aj po ňom chráňte plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom.

PRÍPRAVA MATERIÁLU / MIEŠANIE A DOPRAVA:

KEIM Deckputz-historisch-Grob s približne 5,0 - 5,7 L čistej vody na jedno vreco pomocou miešadla na tuhú plastickú konzistenciu bez hrudiek a nechajte krátko zrieť. Nikdy nerozmiešavajte s vodou už stuhnutý materiál. Spracovanie je možné vykonávať ručne, pomocou kontinuálnej miešačky alebo aj omietacím strojom.

TECHNICKÝ LIST – KEIM DECKPUTZ-HISTORISCH-GROB

SPOTREBA:

cca 1,43 kg/m²/mm

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

LÍCNA OMIETKA:

Namiešanú omietku energicky nahodíte na pripravený podklad a stiahnete vhodným nástrojom. Takto zhotovená (krycia) vrstva vrchnej omietky má mať hrúbku cca 8 mm. Po nanesení KEIM Deckputz-historisch-Grob je nutné povrch stiahnuť a alternatívne zatrieť plastovým alebo oceľovým hladítkom. Ďalšie štruktúry sa získajú pomocou hubového alebo dreveného hladidla, na to stačí hrúbka vrchnej omietky 7 mm. Spracovanie KEIM Deckputz-historisch-Grob vyššie uvedeným náradím vykonajte pokiaľ možno bez pridania vody. Zabráňte vytiahnutiu spojiva na povrch.

NÁSLEDNÉ OŠETRENIE:

KEIM Deckputz-historisch-Grob sa musí chrániť pred príliš rýchlym vysychaním slnkom alebo vetrom a v prípade potreby zvlhčovať.

ČISTENIE NÁRADIA:

Nástroje, stroje a miešacie zariadenia ihneď po použití očistite vodou. Po vytvrdnutí je možné iba mechanické odstránenie.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
25	kg	42	vrece

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	v suchu

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 17 01 01

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

TECHNICKÝ LIST – KEIM DECKPUTZ-HISTORISCH-GROB

Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.



KEIMFARBEN S.R.O.

Viedeňská 119 / 619 00 Brno / Tel. +420 511 181 222 / Fax +420 511 181 229
www.keim.com / barvy@keim.cz