



TECHNICKÝ LIST

KEIM DOLOMITSPACHTEL

1. POPIS PRODUKTU

Hotová, univerzálne použiteľná stierková hmota pre interiéry na minerálnej báze (organický podiel < 3 %). Použitie bieleho dolomitového mramoru ako plniva zaisťuje maximálnu plnivosť a obzvlášť jednoduché spracovanie.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Dolomitspachtel používa sa na celoplošné stierkovanie napr. omietky alebo betónu ak vysprávkam defektov. KEIM Dolomitspachtel je možné použiť na minerálne, organické a zmiešané podklady na stenách aj stropoch.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- univerzálne použiteľný
- spracovateľný po častiach aj celoplošne
- jednoduchá manipulácia
- možno fahať do stratena
- veľmi dobrá brúsiteľnosť
- vysoká plniaca sila
- minerálna
- neutrálny zápach

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- | | |
|----------------------------|--------|
| - Organický podiel: | < 3 % |
| - Hodnota pH: | cca 9 |
| - Najväčšie zrno: | 0,1 mm |
| - maximálna hrúbka vrstvy: | 4 mm |

KLASIFIKÁCIA:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - Ekvivalentná difúzna hrúbka
vzduchovej vrstvy (hodnota sd): | ≤ 0,02 m pri hrúbke vrstvy cca 1 mm |
|--|-------------------------------------|

FAREBNÝ ODSTIEN:

biely

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklady musia byť suché, čisté a zbavené olejov, tukov, prachu a iných povrchových nečistôt. Betónové a sadrové podklady musia byť úplne suché a vytvrdené. Pri betónových podkladoch nesmie byť prekročená maximálne 3% zvyšková vlhkosť.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas nanášania a schnutia musí byť ≥ 5 °C.

TECHNICKÝ LIST – KEIM DOLOMITSPACHTEL

SPOTREBA:

cca 1,8 kg/m² pri hrúbke vrstvy 1 mm.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

Stierková hmota je pripravená na použitie. Naneste tenkú vrstvu hladítkom, nesmie sa prekročiť maximálna hrúbka 4 mm. Hlbšie defekty vopred vystierajte. Pri ukladaní tkaniny naneste prvú vrstvu stierky (ca 2 mm), tkaninu zatlačte hladítkom alebo suchým valčekom a prečnievajúcu stierku rozotrite hladítkom. Po zaschnutí prvej vrstvy stierky naneste hladidlom druhú vrstvu.

NÁSLEDNÉ PREPRACOVANIE:

Upozornenie: Po zbrúsení a dôkladnom oprášení stierkovaného povrchu sa odporúča penetrácia KEIM Soliprim. Spracovanie nevykonávajte štetkou, ale valčekom. Následný náter: KEIM Dolomitspachtel je možné pretrieť všetkými silikátovými vnútornými farbami KEIM.

DOBA SCHNUTIA:

Prepracovať je možné najskôr po 8 hodinách (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
18	kg	33	vedierko

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	v chlade bez mrazu obal uchovávať tesne uzavretý

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 04 10

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE


Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt . Tento produkt obsahuje: - g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zasiahnutie okolitých povrchov musí byť okamžite odstránené vodou.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.