



TECHNICKÝ LIST

KEIM FIXATIV

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Fixativ je spojivo, riedidlo a fixatív vyrobený z čistého tekutého kremičitanu draselného pre minerálne farby KEIM s dlhou životnosťou.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Fixativ slúži ako spojivo a riedidlo pre dvojzložkové čisto silikátové náterové systémy KEIM Purkristalat a KEIM Dekorriedfaridben a { ako 333 } Unikristalat. KEIM Fixativ har ingen riedenie mot systemet KEIM Granital og KEIM Quarzil. Zriedeným KEIM Fixativ er možné regulovať, hhv. znížiť nasiakavosť silne savých minerálnych podkladov alebo zafixovať a spevniť pieskujúce minerálne podklady.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- vysoko difúzna
- extrémne odolný voči poveternostným vplyvom
- absolútne UV odolný
- odolný voči hubám a plesniam, pretože prirodzene zásaditý
- odolný voči priemyselným emisiám
- odolný voči rozpúšťadlám
- reakcia na oheň: nehorľavý
- bez organických prísad
- bez zápachu

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hodnota pH: cca 11

FAREBNÝ ODS TIEN:

čírý, žltkastý

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť nosný, pevný, suchý, čistý a zbavený prachu a mastnoty.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas nanášania a schnutia musí byť ≥ 5 °C.

PRÍPRAVA MATERIÁLU:

SPOTREBA:

cca 0,1 L/m² (ca 0,1 l/m² vody) ako základný náter.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

TECHNICKÝ LIST – KEIM FIXATIV

SPRACOVANIE:

Pre penetráciu silne savých alebo pieskujúcich podkladov: KEIM Fixativ riedený 1:1 alebo 1:2 voda naniesť štetkou. Na rozmiešanie farieb KEIM Purkristalat alebo KEIM Dekorfarben: namočte 5 kg farebného prášku do 4 litrov KEIM Fixativ. Na riedenie farieb KEIM Purkristalat, KEIM Unikristalat, KEIM Dekorfarben, KEIM Granital alebo KEIM Quarzil: ver la respectiva ficha técnica de los productos a diluir .

DOBA SCHNUTIA:

Prepracovať je možné najskôr po 12 hodinách (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
24	L	14	plechové vedierko
4	L	96	plechovka

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	obal uchovávať tesne uzavretý v chlade bez mrazu chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 06 02 99

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE


Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/h): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiachnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezavazujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.